


ラスタッフ 2370・2380・2390

防火水槽専用コーティング材

コンクリート製防火水槽専用のコーティング材です。
コンクリート内部に浸透する下塗材と、素地調整材、防水性・耐薬品性の高い上塗材の組み合わせにより、コンクリート構造物を保護します。
下塗材の2370と素地調整材の2380、上塗材の2390から構成されます。



特 長

下塗りは湿潤面でも施工可能

下塗りの2370は、下地が乾燥している場合はもちろん、表面の水分を拭き取った状態であれば、湿潤状態であっても塗布することができます。これにより、施工体表面を乾燥する手間を省けるので、施工性が向上します。

低温時でも翌日に硬化

低温時(5℃以上)においても翌日には硬化するので、短い塗装間隔で次工程に移ることができます。

防水性の高い上塗り塗膜

上塗りの2390の塗膜は、下塗り及び素地調整材との付着性が良いほか、防水性が高く、耐薬品性にも優れています。

施工手順

1. 素地調整

施工体の脆弱部、レイトンス、ごみ、汚れ、油分を除去
表面に浮き出ている水分はウエス等で拭き取る



2. 2370(下塗材)塗布

刷毛もしくはローラーで塗布



3. 2380(素地調整材)塗布

ヘラもしくはコテを使用して塗布
※表面に凹凸がある場合に塗布



4. 2390(上塗材)塗布

刷毛もしくはローラーで塗布
2回塗りで、合計膜厚200μmとすること

用 途

コンクリート製防火水槽の保護

荷 姿

2370 9kgセット(主材6kg、硬化材3kg)
2380 9kgセット(主材6kg、硬化材3kg)
2390 20kgセット(主材16kg、硬化材4kg)

製品性状

●ラスタッフ 2370(下塗材)

項目	主材	硬化材
色	無色透明液状	淡褐色透明液状
主成分	エポキシ樹脂	変性ポリアミドアミン
粘度	100 mPa・s	30 mPa・s
比重	1.1(硬化物)	
混合比	2:1	
標準使用量	200 g/m ² /回	
可使時間	8時間(20℃)	
指触硬化時間	60分(20℃)	

●ラスタッフ 2380(素地調整材)

項目	主材	硬化材
色	白色パテ状	黒色パテ状
主成分	エポキシ樹脂	変性脂肪族ポリアミン
比重	1.75(混合物)	
混合比	2:1	
標準使用量	900 g/m ² /回	
可使時間	40分(20℃)	
半硬化時間	5時間(20℃)	

●ラスタッフ 2390(上塗材)

項目	主材	硬化材
色	淡青色又は灰色液状	淡黄色液状
主成分	エポキシ樹脂	変性脂肪族ポリアミン
粘度	22,000 mPa・s	2,000 mPa・s
比重	1.35(混合物)	
混合比	4:1	
標準使用量	200 g/m ² /回	
標準膜厚	100μm/回(2回塗りで200μm)	
可使時間	30分(20℃)	
半硬化時間	6~7時間(20℃)	

※この製品の詳細は、技術資料・SDSをご覧ください。お問い合わせは下記までお願いいたします。